



KEIM ECOSIL-ME Maalausohje

Käsiteltävä alusta

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille, betonille, kipsilevyille sekä aiemmin maalatuille kiinteille alustoille. Erittäin huokoiset sekä pölyävät pinnat käsitellään Keim Soliprimillä alustan tasaisen imukyvyn varmistamiseksi.

Maalattaessa värillistä viimeistelyä kipsilevyille, on käytettävä Keim Grundierweissia ensimmäisenä kerroksena. Samaa menetelmää käytetään myös maalattaessa vanhan orgaanisen maalin päälle sekä maalattaessa paikkakorjattujen pintojen päälle.

Keim Grundierweiss ei sovellu puhtaan kipsilaastin päälle.

Keim Ecosil-ME ei sovellu puu- tai emalipinnoille. Alustan pinnassa olevat suolat on poistettava.

Maalausolosuhteet

Maalaamisen ja maalin kuivumisen aikana on käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan oltava pysyvästi yli +5°C. Maalikerrokset voidaan maalata noin kuuden tunnin välein.

Muiden pintojen suojaaminen

Muut pinnat suojataan maaliroiskeilta. Mahdolliset roiskeet poistetaan välittömästi puhtaalla vedellä.

Maalaaminen

Pohjustus (orgaanisilla pinnoilla ja kipsilevypinnoilla)

Pohjustus yhteen kertaan ohentamattomalla Keim Grundierweissilla.

Pohjamaalaus

Yksi kerros Keim Ecosil-ME silikaattimaalia tarvittaessa ohennettuna Keim Spezial-Fixativilla korkeintaan 10 %.

Pintamaalaus

Pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla Keim Ecosil-ME silikaattimaalilla.

Työtapa

Keim Grundierweiss voidaan levittää harjaten tai telaten.

Keim Ecosil-ME Silikaattimaali voidaan levittää harjaten, telaten tai ruiskumaalaten.

Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Lisäohjeita ja työn opastamista varten on otettava yhteyttä

Insinööritoimisto Sulin Oy

Ormuspellontie 18, 00700 Helsinki

09– 3505700

www.sulinoy.fi