



KEIM OPTIL MAALAAMINEN SISÄPINNOILLA

Käsiteltävä alusta

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä ja puhdas.
Tuote saa tartunnan orgaaniseen sekä epäorgaaniseen pintaan.

Maalausolosuhteet

Maalaamisen ja maalin kuivumisen aikana on käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan oltava pysyvästi yli +5°C. Maalikerrokset voidaan maalata noin kuuden tunnin välein.

Muiden pintojen suojaaminen

Muut pinnat suojataan maaliroskeilta. Mahdolliset roiskeet poistetaan välittömästi puhtaalla vedellä.

Maalaaminen

Pohjamaalaus

Yksi kerros Keim Optil silikaattimaalia ohennettuna puhtaalla vesijohtovedellä korkeintaan 10 %.

Pintamaalaus

Pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla Keim Optil silikaattimaalilla.

Työtapa

Siveltimellä, telaten tai ruiskumaalaten.

Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Lisäohjeita ja työn opastamista varten on otettava yhteyttä

Insinööritoimisto Sulin Oy

Ormuspellontie 18, 00700 Helsinki

09– 3505700

www.sulinoy.fi