



TEKNINEN ESITE

KEIM STUCASOL-FONDO

1. TUOTEKuvaus

Keim Stucasol-Fondo on sol-silikaattipohjainen pohjuste Keim Stucasol laastille. Tuote valitaan saman sävyisenä kuin päälle asennettava Keim Stucasol pintalaasti, jolloin viimeistellystä pinnasta saadaan sävykyläinen.

2. Käyttökohteet

Tartuntapinta Keim Stucasol laastille. Tuote soveltuu sisä- ja ulkopinnoille.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Tartuntapinta
- Soveltuu sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen alustaan
- Vesihöyryt läpäisevä
- Tasaa alustan imukykyä

Materiaaliominaisuudet EN 998-1

- Tiheys 1,6-1,8 g/cm³
- Diffuusiovastus $sd \leq 0,01$ m

Värisävyt:

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt sekä NSC kartasta useimmat sävyt.

4. Käyttöohjeet

Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasainen, pölytön ja viimeistely. Heikot kerrokset, kuten huonosti alustassa kiinni oleva maali, sementtiliima, irtomainen aines, suolat ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa. Alustassa hyvin kiinni oleva vanha maali voidaan tarvittaessa jättää alustaksi.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Soldalit-Fixativ imukyvyyn tasaamiseksi.

Pohjusteen valmistaminen:

Sekoitetaan huolellisesti. Imevillä alustoilla voidaan ohentaa korkeintaan 10% tuotteella Keim Soldalit-Fixativ.

Pohjusteen levittäminen:

Harjaten tai telaten.

Kuivumisaika:

Noin 6 tuntia riippuen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja kerrosvahvuudesta.

Ainekulutus:

Noin 0,25kg/m².

Toimituspakkaus:

Pakkausko 5 ja 25 kg.



5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla enintään rH 80 %. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 6kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

