



TEKNINEN ESITE

STS 1-Special maalinpoistoaine

1. TUOTEKUVAUS

Vahvasti alkalinen vanhan maalin poistamiseen mineraalisilta pinnoilta. Pastamainen, tiksotrooppinen tuote. Tavanomainen huuhtelu ei vaurioita elastista saumausainetta tai lasia eikä myöskään kasvien, ruohon tai puiden juuristoa. STS 1-Special tuotteen ei pidä antaa kuivua lasin pintaan. STS 1-Special tuote on biologisesti hajoava. Kuivunut STS 1-Special tuote liuotetaan ja poistetaan huuhtelemalla puhtaalla vedellä.

2. KÄYTTÖKOHTEET

STS 1-Special on erikoistuote, jolla voidaan poistaa maalia myös muuratuilta pinnoilta. Tämä erikoistuote liuottaa sideaineeltaan öljypohjaisia sekä useita sideaineeltaan orgaanisia maalituotteita. Voidaan myös käyttää puutalojen julkisivuilla sideaineeltaan orgaanisten maalien poistamiseen. Poistettaessa maali puupinnoilta on pinnat neutralisoitava käsittelyn jälkeen etikkahappoliuoksella. Mineraalisilla pinnoilla ei neutralisointia tarvitse tehdä. Puupinnoilla ja muillakin pinnoilla pintoja huuhdellaan vedellä niin kauan, että vaahtoamista ei enää tapahdu. STS 1-Special tuotteella puhdistetut pinnat suositellaan ensisijaisesti maalattavaksi Keim silikaattimaaleilla. Mahdolliset muodostuvat suolamuodostumat ovat kaliumkarbonaattia, jota on myös Keim silikaattimaalien sideaineessa.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Pastamainen tuote. Tavanomainen vesihuuhtelu ei vaurioita joustavia saumausaineita, lasia tai puiden, kasvien ja ruohon juuria. STS 1-Special tuotteen ei pidä antaa kuivua lasin pintaan. STS 1-Special tuote on biologisesti hajoava. Kuivunut STS 1-Special tuote poistetaan huuhtelemalla puhtaalla vedellä (+40°C – 90°C).

4. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

5. KÄYTTÖOHJEET

Sekoita STS 1-Special huolellisesti ennen käyttöä. Koesta aina kaikkiin pintoihin, joista maali on tarkoitus poistaa, ennen varsinaista käyttöä. Selvitä koealueella samalla tuotteen kulutus ja vaikutusaika. Sivele tuote alustaan leveällä, litteällä luonnonkuituisella siveltimellä. STS 1-Special voidaan myös levittää ruostumattomasta teräksestä valmistetulla korkeapainemaaliruiskulla, joiden letkut on sisäpuolelta pinnoitettu nailonkerroksella (polyamidi). Suutin 036" ja viuhkan kulma 40–50°.

Levitä STS 1-Special poistettavaa maalikerrosta huomattavasti paksumpana kerroksena. Mikäli STS kerrospaksuus ei ole riittävä, liian ohuet kerrokset kuultavat sävyltään vaaleampia, jolloin kerrospaksuutta on lisättävä.

Tuotteeseen ei saa lisätä mitään vierasta kemikaalia tai ainetta.

6. VAIKUTUSAIKA

30 minuutista 30 tuntiin poistettavasta maalista ja sen paksuudesta riippuen. STS voidaan asentaa illalla ja annetaan sen vaikuttaa seuraavaan päivään. Tuote ei saa kuivahtaa. Poistettava maali on täysin liuennut, kun sen voi kevyesti poistaa kaapimalla pohjaan saakka.

Maalin poistamista ei pidä aloittaa liian aikaisin. Erittäin paksuja maalikerroksia poistettaessa saatetaan joutua lisäämään maalinpoistoainetta muutaman kerran. Älä aloita poistamista liian aikaisin. Koesta vaikka puukon kärjellä irtoaako maali helposti.

Voimakkaassa auringonpaisteessa tai tuulessa saattaa maalinpoistoaineeseen liuennut maali kuivahtaa kalvoksi. Kostuta silloin pinta, jolloin kemiakaalien vaikutus aktivoituu ja vaikutusaika pitenee. Odota 20...30 minuuttia ennen kuin aloitat varsinaisen maalinpoiston.

Kohteissa, joissa on runsaasti eri ikäisiä ja kovuudeltaan erilaisia pintoja saattaa uloin maalikerros reagoi nopeasti maalinpoistoaineeseen, jolloin pinta alkaa valua alla olevilta pinnoilta. Mikäli näin tapahtuu toimi seuraavasti: sivele STS 1-Special ohuesti ja anna sen tarttua alla olevaan pintaan. Tämän jälkeen lisää STS 1-Special haluttuun paksuuteen.



Liennut ja irronnut maali voidaan poistaa lämpimällä vedellä (40°C – 90°C). Maalin poistoa voi tehostaa juuriharjalla harjaamalla huuhtelun yhteydessä. Suurilla pinnoilla on korkeapainepesuri tehokkain tapa poistaa maalia. Pesu aloitetaan poistettavan pinnan alaosasta nousten ylöspäin. Pinta vaahtoa niin kauan kuin pinnalla on maalia tai maalinpoistoainetta. Huuhtelua jatketaan, kunnes vaahtoaminen on täysin loppunut. Toisinaan saattaa olla paikallaan jatkaa pintojen pesua myös ylhäältä alaspäin. Tarvittaessa saatetaan joutua uusimaan maalinpoistokäsittely. Puupinnat viimeistellään neutraloimalla esimerkiksi etikkahappoliuoksella.

7. AINEKUTUS:

0,3 -1 l/m².

Arvo on viitteellinen.

8. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Lämpimällä vedellä.

9. TOIMITUSMUOTO

20 L astia.

10. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

11. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

12. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

13. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: ID nro 08 01 21

Vain tyhjät puhdistetut astiat voi kierrättää.

14. OMINAISUUDET

Olomuoto; Geeli/pastamainen

Värisävy; Ruskea

Haju; Heikko makeahko haju

Ph; 13

Ominaispaino: 1,2 g/cm³

15. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

16. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy

Puhelin 09 3505 700

myyntipalvelut@sulinoy.fi

www.sulinoy.fi

17. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

