



## TEKNINEN ESITE

# KEIM SPEZIAL-FIXATIV

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Spezial-Fixativ on ohenne ja esikäsitelyaine, joka koostuu puhtaasta nestemäisestä kalivesilasista sekä pienestä määrästä lisäaineita.

## 2. KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään ohentamaan seuraavia Keim tuoteperehden maaleja:

Keim Granital tuotteet  
Keim Ecosil-ME tuotteet  
Keim Mycal-Top

Voimakkaasti imevät ja huokoiset mineraaliset pinnat voidaan esikäsitellä tuotteella Keim Spezial-Fixativ.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Spezial-Fixativ tuotetta voidaan imeyttää julkisivupinnoille antamaan rappaukselle uutta elinikää, tasata alustan vaihtelevaa imukykyä tai tehdä mineraalisilla pinnoilla pölynsidonta. Tuote on kuivuttuaan väritön, erittäin avoin vesihöyryjen kululle ja tarjoaa alustalle säänsuojaa.

- Sitoo ja lujittaa alustan
- Suojaa värisävyä
- Ei muodosta kalvoa
- Kovetuttuaan väritön
- Mineraalinen ja epäorgaaninen
- Palamaton
- Estää levän kasvua
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä
- Ympäristöystävällinen

### Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo 11

### Värisävy:

Maitomainen.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

### Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

### Huokoiset ja imevät alustat:

Käytetään sellaisenaan lujittamaan ja sitomaan alustaa sekä tasaamaan imukykyä.

### Maalin ohenteena:

Ohennettaessa Keim maaleja katso kyseisen tuotteen tekninen esite.

### Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla m<sup>2</sup> noin 0,1 - 0,2 l / m<sup>2</sup> Keim Spezial-Fixativ ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.

### Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 l ja 20 l.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.



## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

## 8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

## 9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060299

## 11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

