

## TEKNINEN ESITE

## BETOSAN SANOFIX F

## 1. TUOTEKUVAUS

Betosan Sanofix F on huokoinen, vettähylyvä laasti, jota käytetään viimeistelylaastina Sanofix H sarjan lastien pinnassa. Laasti täyttää WTA 2-9-04/D standardin vaatimukset. Soveltuu sisä- ja ulkopuoliseen korjaamiseen.

## 2. KÄYTTÖKOHEET

Huokoistettu viimeistelylaasti sanofix H sarjan suolankeruulaastien pintaan..

## 3. EDUT

- WTA hyväksytyt
- Diffuusioavoin
- Soveltuu maalauslujaksi esim. Keim silikaattimaaleille

## 4. TESTITULOKSIA

Ominaisuus	Testitulos H1-H4
Palokäyttyminen	A1
Puristuslujuus	NPD
Vedenimeytyminen 24 h (kg/m <sup>2</sup> )	NPD
Vetolujuus (N/mm <sup>2</sup> )	NPD
Vedenimeytyminen (mm)	< 5

## 5. OMINAISUUDET

menekki	1 kg /mm /m <sup>2</sup>
raekoko	0 - 0.7 mm
Väri	valkoinen
Vesimäärä (l)	11 - 12,5 L
Tiheys*	<1400
Huokoisuus	>45 %

\*kovettunut laasti

## 6. ASENNUS

Alle jäävän laastikerroksen tulee olla hyvin jälkihoidettu, pinnan tasaisuudeltaan kohteeseen riittävä, sekä riittävän karhea mekaanisen tartunnan varmistamiseksi ennen Sanofix F laastin asennusta. Alusta tulee kostuttaa ennen Sanofix F laastin asennusta.

## 7. LAASTIN VALMISTUS

Sanofix F laasti voidaan sekoittaa pienissä erissä laastisekoittimella tai suuremmissa erissä laasti tai betonisekoittimissa. Suurempien erien sekoitusajan tulisi olla 5 - 10 min riippuen sekoittimien kierrosnopeudesta. Laastin koostumusta voidaan säätää halutunlaiseksi vesimäärää muuttamalla, kuitenkin on pitäydyttävä taulukossa ilmoitetuissa arvoissa.

## Avoin aika

20°C lämpötilassa noin 60 min.

## Asennuslämpötila

Asennuksen aikana alustan ja ympäröivän ilman tulisi olla +5°C - +30°C välillä.

## 8. LAASTIN ASENNUS

Tuote tulee asentaa joko käsin rappaamalla. Kerrosvahvuuden tulisi olla max 2 mm yhdellä kerroksella. Suuremmat kerrosvahvuudet voivat johtaa laastipinnan kutistumiseen ja halkeiluun.

Laastipinnat tulee suojata suoralta auringonvalolta ja tuulelta liian nopean kuivumisen ehkäisemiseksi. Kuivissa olosuhteissa tulee laastipinta kostuttaa ennen seuraavan kerroksen lyömistä

Pinta voidaan Maalata Keim Innostar, Keim Mycal-TOP tai Keim Ecosil-ME sisämaalein.

## 9. PAKKAUSKOKO

25 kg

## 10. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 11. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 12. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C.

## 13. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 6 kk.

## 14. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 15. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 185/2001

## 16. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 17. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.