



TEKNINEN ESITE

KEIM CONCRETAL-BASE

1. TUOTEKUVAUS

Keim Concretal-Base on sol-silikaattipohjainen pigmentti-vapaa ohenne Keim Concretal-Lasur maalille.

2. KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään ohentamaan Keim Concretal-Lasur maalia.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Käytettäessä yhdessä Keim Concretal-Lasur maalin kanssa saavutetaan kuultavia maalipintoja, joissa ei peitetä alustan mahdollista struktuuria kuten muottikuviota. Tuoteyhdistelmällä voidaan myös palauttaa betonin alkuperäinen ilme.

Yhdessä Keim Concretal-Lasur maalin kanssa aikaansaadaan kuultavia ja mineraalisen mattapintaisia viimeistelypintoja joissa on optimaalinen maalin koostumus, työstöaika ja lisääntynyt säänkesto.

- Silikaatti
- Säänkestävä
- Pigmentoimaton

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys	1,1-1,2 g/cm ³
- pH-arvo	11
- sd-arvo	< 0,02

Värisävy:

Maitomainen, läpikuultava.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna). Alustassa mahdollisesti olevat muottiöljyt on poistettava.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät alustat esikäsitellään tuotteella Keim Concretal-Fixativ.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

Kuultomaalaus:

Julkisivuilla maalaus vähintään kahteen kertaan harjaten tai telaten. Keim Concretal-Lasur ohennetaan tuotteilla Keim Concretal-Fixativ ja Keim Concretal-Base haluttuun kuultoasteeseen. Maali levitetään siten, että työn alla oleva alue säilyy märkänä.

Maalin sekoittaminen:

Sekoitettava huolellisesti ennen maalaamista ja maalaamisen aikana.

Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia maalauskerrosten välillä (+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutut:

Riippuen ohennusasteesta, kertakäsittelyssä m² noin 0,08 - 0,15 l Keim Concretal-Base ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 15 litraa.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.



6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

