



TEKNINEN ESITE

KEIM CONTACT-PLUS

1. TUOTEKUVAUS

Keim Contact-Plus on kuituvahvistettu, runsaasti täyteaineita sisältävä tartuntapohjamaali. Tuote toimii tartuntakerroksena Keim maaleille sekä sillä pystytään tasaamaan alustan epätasaisuuksia sekä täyttämään hiushalkeamia.

2. KÄYTTÖKOHTEET

Tuote toimii tartuntakerroksena Keim maaleille. Tuotteella voidaan täyttää alustan halkeamia, tasata struktuurieroja ja imukykyä.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Tartuntakerros Keim maaleille orgaanisilla pinnoilla
- Ei muodosta kalvoa
- Kuituvahvistettu
- Halkeamia täyttävä
- Struktuurieroja tasaava
- Palamaton
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Kiviraekoko | 0,5 mm |
| - Tiheys | 1,6 - 1,8 g/cm ³ |
| - Vesihöyryn läpäisykyky | sd ≤ 0,02 m |
| - pH-arvo | 11 |

Värisävyt:

Valkoinen.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsittävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Kaikki irtonainen vanha maali on poistettava. Alustan epätasaisuudet ja vauriot voidaan korjata Keim laasteilla kuten Keim Universalputz erikoislaastilla.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsittellään tuotteella Keim Spezial-Fixativ imukyvyn tasaamiseksi.

Alustassa olevat mahdolliset suolamuodostumat ja kiilto poistetaan kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit.

Maalaustapa:

Harjaten ristivedoilla.

Maalaus:

Imemättömillä pinnoilla ohentamattomana. Imevillä pinnoilla ohennetaan koesivelyn perusteella Keim Spezial Fixativilla alustan imukyvyistä ja karkeudesta riippuen.

Päällemaalaus:

Viimeistellään kahden kerran maalauksella tuotteilla Keim Granital, Keim Soldalit tai Keim Concretal-W.

Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia maalauskerrosten välillä (+20°C, Rh alle 60 %).

Ainekulutut:

Sileillä imemättömillä pinnoilla noin 0,4 kg Keim Contact-Plus maalia.
Sileillä imevillä pinnoilla noin 0,5 kg Keim Contact-Plus maalia.
noin 0,05 l Keim Spezial Fixativ ohennetta.
Arvot ovat viitteellisiä.



Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 25 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojia:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

