



TEKNINEN ESITE

KEIM DESIGN-BASE

1. TUOTEKUVAUS

Keim Design-Base on sol-silikaattipohjainen pigmentti-vapaa ohenne Keim Design-Lasur maalille.

2. KÄYTTÖKOhteet

Tuotetta käytetään ohentamaan Keim Design-Lasur maalia.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Käytettäessä yhdessä Keim Design-Lasur maalin kanssa saavutetaan kuultavia maalipintoja. Käsitteletyt voivat olla yksi tai useampi värisiä sekä yksi tai useampi kerroksisia.

Yhdessä Keim Design-Lasur maalin kanssa aikaansaadaan kuultavia ja mineraalisen mattapintaisia viimeistelypintoja joissa on optimaalinen maalin koostumus, työstöaika ja lisääntynyt säänkesto.

- Silikaatti
- Säänkestävä
- Pigmentoimaton

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| - Tiheys | 1,1 - 1,2 g/cm ³ |
| - pH-arvo | 11 |
| - sd-arvo | < 0,01 |

Värisävy:

Maitomainen, läpikuultava.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Huokoiset ja voimakkaasti imevät alustat esikäsitellään tuotteella Keim Design-Fixativ.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

Kuultomaalaus:

Julkisivuilla maalaus vähintään kahteen kertaan. Keim Design-Lasur ohennetaan tuotteilla Keim Design-Fixativ ja Keim Design-Base haluttuun kuultoasteeseen. Maali levitetään siten, että työn alla oleva alue säilyy märkänä.

Maalin sekoittaminen:

Sekoitettava huolellisesti ennen maalaamista ja maalaamisen aikana.

Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia maalauskertojen välillä (+20°C, Rh alle 60 %).

Ainekulutut:

Riippuen ohennusasteesta, kertakäsittelyssä noin 0,10 l / m² Keim Design-Base ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 15 litraa.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.



7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

