



## TEKNINEN ESITE

# KEIM DOLOMITSPACHTEL

## 1. TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis, monikäyttöinen, mineraalinen tasoite sisäkäyttöön.

## 2. KÄYTTÖKOhteET

Keim Dolomitspachtel soveltuu ylitasoituksiin laasti- ja betonipinnoille. Tuotetta voidaan käyttää kolojen paikkaamiseen ja se soveltuu sekä mineraalisille että orgaanisille pinnoille.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erinomainen täyttökyky
- Helppotyöstöinen
- Pyöreä granulaatti
- Käsien ja koneellisesti työstettävissä
- Vesihioitavissa/nihkeänä hierrettävissä, jolloin ei synny hiontapölyä
- Mineraalinen
- Värisävy: valkoinen

### Materiaaliominaisuudet

- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| - Raekoko        | ≤ 0.1 mm                        |
| - Diffusiovastus | sd=0,02, 1 mm kerrosvahvuudella |
| - Tiheys         | 1,8 g/cm <sup>3</sup>           |
| - Kerrospaksuus  | 0 – 4 mm                        |

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Alustassa oleva irtonainen sekä heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa.

### Laastin valmistaminen:

Tuote on käyttövalmis. Sekoitettava ennen käyttöä.

### Laastin levittäminen:

Asenna ohuesti lastalla, ei tule ylittää 4 mm kerrospaksuutta. Kolot ja kuopat täytetään etukäteen. 4 mm kerrospaksuus saavutetaan levittämällä kerros-kerrokselta yhden käsittelykerran aikana.

### Laastipinnan viimeisteleminen:

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon teräslastalla.

### Vahvikekankaan käyttäminen:

Käytettäessä vahvikekangasta, levitä ensin noin 2 mm kerros tasoitetta, asenna vahvikekangas telan tai lastan avulla tasoitteeseen. Tasaa pinta. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitä toinen kerros lastalla.

### Kuivumisaika:

Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. Keskimääräinen kuivumisaika on 8 – 10 tuntia.

### Ainekulutus:

Noin 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

### Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 8 ja 18 kg.

### Huomioita

Hionnan ja hiontapölyn poiston jälkeen tulee tasoitettu alusta pohjustaa Keim Soliprim tai Keim Spezial Fixativ tuotteella. Tuotteen asennus suositellaan tehtäväksi telaamalla.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.



## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä kuumia ja tuulisia olosuhteita.

## 8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

Keim Dolomitspachtel tasoitteella tasoitettu ja pohjustettu pinta voidaan maalata millä tahansa Keim sisämaalituotteella, esim. Keim Ecosil-ME, Keim Optil, Keim Mycal-Top tai Keim Design Lasur.

## 9. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

## 10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

## 12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

