



TEKNINEN ESITE

KEIM FIXATIV

1. TUOTEKUVAUS

Keim Fixativ on sideaine, ohenne ja esikäsitelyaine, joka koostuu puhtaasta nestemäisestä kalivesilasista.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuotetta käytetään sideaineena ja ohenteena Keim Purkristalat maalausohjelmassa. Tuotetta voidaan käyttää myös ohentamaan Keim Unikristalat maalia.

Voimakkaasti imevät ja huokoiset mineraaliset pinnat voidaan esikäsitellä tuotteella Keim Fixativ, joka ohennetaan veteen alustan tarpeen mukaisesti.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Fixativ tunkeutuu alustaan ja sitoo alustan pysyvästi silikaattisidosten avulla, on erittäin avoin vesihöyryn kululle, äärimmäisen säänkestävä ja täysin palamaton. Keim Fixativ ei sisällä lankaan orgaanisia ainesosia.

- Sitoo ja lujittaa alustan pysyvästi silikaattisidosten avulla
- Suojaa pigmenttejä
- Ei muodosta kalvoa
- Äärimmäisen avoin vesihöyryn kululle
- Suuri ominaisuus sitoa alustaa
- Mineraalinen ja epäorgaaninen
- Palamaton
- Estää levän ja homeen kasvua
- Sään ja teollisen ilmaston kestävä
- Liuotevapaa
- Ympäristöystävällinen

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-arvo 11

Värisävy:

Keltainen, kirkas.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Alustassa ei saa olla suolamuodostumia.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

Huokoiset ja imevät alustat:

Käytetään veteen sekoitettuna lujittamaan ja sitomaan alustaa sekä tasaamaan imukykyä. Ohennetaan veteen 1:1 tai 1:2 suhteessa riippuen alustan tarpeesta.

Maalin ohenteena:

Sideaineena Keim Purksistalat maalille. Ohenteena Keim Unikristalat maalille.

Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia käsittelykertojen välillä (+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla m² noin 0,1 l / m² Keim Fixativ sideainetta ja 0,1 l / m² vettä. Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 4 l ja 24 l.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.



6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060199

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojia:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

