



TEKNINEN ESITE

KEIM MARANO-LIGHT

1. TUOTEKUVAUS

Keim Marano-Light on käyttövalmis, sisäseinä- ja kattopintojen kevyttasoite. Tuote on kehitetty ruiskutettavaksi ja mahdollistaa erittäin nopean työstämisen.

2. KÄYTTÖKOHTEET

Voidaan käyttää laajalti useimmilla sisäpinoilla. Tuotteella saavutetaan korkealaatuisia ja tasaisia sisäpintoja (Q3/Q4) erittäin pehmeän ja hienojakoisen koostumuksen ansiosta. Tuote on kehitetty luistamaan tehokkaasti koneruiskuttamisessa. Tuotteen pääkäyttöalue on viimeistelytasoite uudis- ja korjauskohteissa.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Hienojakoinen koostumus
- Korkea täyttökapasiteetti
- Optimaalinen konetyöstettävyys
- Käyttövalmis
- Aikaa ja työstämistä säästävä koostumus
- Helppo viimeistellä hiomalla
- Mineraalinen
- Diffuusioavoin

Materiaaliominaisuudet:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - Raekoko | 0 - 0,15 mm |
| - Tiheys | 1,5 g/cm ³ |
| - Kertakasvatus | max 5 mm |
| - Orgaanista osaa | < 5% |

Sävy:

Vaalea.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Alustassa oleva irtomainen sekä heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa. Asennettaessa betoni- tai laastipinnoille tulee alustan olla kuivunut ja täysin kovettunut.

Laastin valmistaminen:

Tuote on käyttövalmis.

Laastin levittäminen:

Ruiskuttamalla saavutetaan paras lopputulos. Tuote ruiskutetaan alustaansa esim. Wagner HC 950. Ruiskun suuttimen koko riippuu lämpötilasta ja valitaan kohdekohtaisesti. Ruiskusta poistetaan suodattimet. Letkujen halkaisijan 3/8 tai 1/2 tuumaa.

Ruiskutusetäisyys noin 30 cm alustasta.

Ruiskutus tehdään ensin vaakatasoon ja heti perään ristiin. Ruiskuttamisen jälkeen tuoreen tasoitteen pinta oikaistaan.

Tuote on myös asennettavissa lastalla.

Laastipinnan viimeistelyhionta:

Täysin kuivunut laasti voidaan tarvittaessa hioa hiekkapaperilla esim. P120.

Kuivumisaika:

Keim Marano-Light on pinnoitettavissa noin 24h kuluttua pinnan viimeistelystä (23°C ja rH 50%). Matala lämpötila ja korkeampi suhteellinen kosteus pidentävät kuivumisaikaa.

Ainekulutus:

Noin 1 l/m²/mm.

Toimituspakkaus:

Pakkausko 15 l, lavalla 33 x 15 l.



5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

KEIM Marano-Light pinta suositellaan pohjustettavaksi tuotteella Keim Soliprim tai Spezial Fixativ ennen maalaamista. Keim Marano-Roll soveltuu erinomaisesti maalauslustomaaleille.

9. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12 kk.

10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080410

12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

