



## TEKNINEN ESITE

# KEIM MARANO-PRO

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Marano-Pro on monipuolinen sisäpintojen tasoite uudis- sekä korjauskohteisiin. Tuote on käyttövalmis ja tarkoitettu erityisesti lastalla levitettäväksi. Tuotteella voidaan tehdä laajoja sekä paikkatasoituksia. Tuote on tarvittaessa ruiskutettavissa koneellisesti.

## 2. KÄYTTÖKOHTEET

Voidaan käyttää laajalti useimmilla sisäpinnoilla. Tuotteen pääasiallinen käyttökohde on pintatasoite. Keim Marano-Pro soveltuu mineraalisille, orgaanisille ja sekalaisille sisäpinnoille. Tuote jättää viimeistellyn, tasaisen vaalean ja erinomaisen maalattavan pinnan.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Maksimaalinen täyttökyky
- Monipuolinen
- Erittäin vaalea
- Sileä
- Voidaan tasoittaa "nollatasolle"
- Käyttövalmis
- Helppo viimeistellä hiomalla
- Mineraalinen
- Diffuusioavoin

### Materiaaliominaisuudet

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - Raekoko         | 0 - 0,35 mm           |
| - Tiheys          | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - Kertakasvatus   | max 5 mm              |
| - Orgaanista osaa | < 5%                  |

### Sävy:

Valkoinen.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Alustassa oleva irttonainen sekä heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa. Asennettaessa betoni- tai laastipinnoille tulee alustan olla kuivunut ja täysin kovettunut.

### Laastin valmistaminen:

Tuote on käyttövalmis.

### Laastin levittäminen:

Tuote asennetaan ohuena kerroksena lastalla. Kertakasvatuspaksuus korkeintaan 4 mm. Alustan suuremmat epätasaisuudet täytetään tarvittaessa ennakkoon.

Tuote on myös asennettavissa koneellisesti ruiskuttaen (esim. Graco Mark 7 tai suurempi).

### Laastipinnan viimeistelyhionta:

Täysin kuivunut laasti voidaan tarvittaessa hioa hiekkapaperilla esim. P200.

### Työvälineet:

Lasta – DECOLISS lastat, tuotenumero 5700

### Kuivumisaika:

Keim Marano-Pro on pinnoitettavissa noin 9-12h kuluttua pinnan viimeistelystä (23°C ja rH 50%). Matala lämpötila ja korkeampi suhteellinen kosteus pidentävät kuivumisaikaa.

### Ainekulutus:

Noin 1,75 l/m<sup>2</sup>/mm.

### Toimituspakkaus:

Pakkausko 18 ggl, lavalla 33 x 18 kg.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.



## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

## 8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

KEIM Marano-Pro pinta suositellaan pohjustettavaksi tuotteella Keim Soliprim tai Spezial Fixativ ennen maalaamista. Keim Marano-Roll soveltuu erinomaisesti maalauslujaksi Keim silikaattimaaleille.

## 9. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12 kk.

## 10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080410

## 12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

