



## TEKNINEN ESITE

# KEIM MARANO-ROLL

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Marano-Roll on käyttövalmis, telalevitykseen kehitetty sisäpintojen kevyttasoite. Tuotteella on erinomainen täyttökky. Tuotteen asentaminen telaten yhdistettynä helppoon hiontaviimeistelyyn mahdollistavat ergonomisen ja tehokkaan asennuskokonaisuuden.

## 2. KÄYTTÖKOHTEET

Voidaan käyttää laajalti useimmilla sisäpinnoilla.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Käyttövalmis
- Aikaa ja työstämistä säästävä koostumus
- Monikäyttöinen
- Helppo viimeistellä hiomalla
- Mineraalinen
- Diffuusioavoin

### Materiaaliominaisuudet

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - Raekoko         | 0 - 0,35 mm           |
| - Tiheys          | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - Kertakasvatus   | max 5 mm              |
| - Orgaanista osaa | < 5%                  |

### Sävy:

Vaalean harmaa.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Alustassa oleva irtomainen sekä heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa. Asennettaessa betoni- tai laastipinnoille tulee alustan olla kuivunut ja täysin kovettunut.

### Laastin valmistaminen:

Tuote on käyttövalmis.

### Laastin levittäminen:

Tuote asennetaan telaten alustaan ja välittömästi viimeistellään tasoittamalla pinta lastalla. Kertakasvatuspaksuus korkeintaan 5 mm. Alustan suuremmat epätasaisuudet täytetään tarvittaessa ennakkoon.

Tuote on myös asennettavissa lastalla.

### Laastipinnan viimeistelyhionta:

Täysin kuivunut laasti voidaan tarvittaessa hioa hiekkapaperilla esim. P200.

### Työvälineet:

Tela - ROLL'ENDUIT, tuotenumero 2987

Lasta - DECOLISS, tuotenumero 5700

### Kuivumisaika:

Keim Marano-Roll on pinnoitettavissa noin 24h kuluttua pinnan viimeistelystä (23°C ja rH 50%). Matala lämpötila ja korkeampi suhteellinen kosteus pidentävät kuivumisaikaa.

### Ainekulutus:

Noin 1 l/m<sup>2</sup>/mm.

### Toimituspakkaus:

Pakkausko 15 l, lavalla 30 x 15 l.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.



## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5°C.

## 8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

KEIM Marano-Roll pinta suositellaan pohjustettavaksi tuotteella Keim Soliprim tai Spezial Fixativ ennen maalaamista. Keim Marano-Roll soveltuu erinomaisesti maalauslустaksi Keim silikaattimaaleille.

## 9. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12 kk.

## 10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080410

## 12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

