



TEKNINEN ESITE

KEIM ROMANIT-FARBE

1. TUOTEKUVAUS

Keim Romanit kalkkimaali on käyttövalmis, sammutetusta hautakalkista valmistettu kalkkimaali ulko- ja sisäkäyttöön. Kalkkitahna on kypsytetty vähintään 3 vuotta. Keim Romanit kalkkimaalilla on historiallisen autenttinen ulkonäkö. Keim Romanit kalkkimaalilla on erinomainen peittokyky.

2. KÄYTTÖKOHEET

Keim Romanit kalkkimaalia voidaan käyttää kalkki- ja kalkkisementtirappauspinnoilla sekä kastuvilla luonnonkivi- ja vanhoilla mineraalisilla pinnoilla. Pinnat, jotka on käsitelty öljy- tai sideaineeltaan orgaanisilla maaleilla samoin kuin vettä hylkivillä tuotteilla, eivät sovellu maalattavaksi Keim Romanit kalkkimaalilla.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Käyttövalmis
- Ei muodosta jännitteitä
- Ei kellastu
- Kalkkimaalin matta
- Palamaton
- Hieman vettä hylkivä
- Vesihöyryt läpäisevä

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,2 - 1,5 g/cm³
- Vesihöyryn läpäisykyky sd < 0,02 m

Värisävyt:

Valkoinen ja Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt (ei sävyt 9122, 9123, 9162, 9166, 9182, 9200,09402, 9482, 9541). Lopullinen värisävy on riippuvainen alustan imukyvyistä.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas ja imukykyinen.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Fixativ - vesi 1:3 seoksella imukyvyn tasaamiseksi.

Alustassa olevat mahdolliset suolamuodostumat ja kiilto poistetaan kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit.

Alustat, joissa on epätasaisuuksia, hiushalkeamia tai rakenteeltaan epäyhtenäisiä alueita suositellaan esikäsiteltävän Keim Romanit kalkkimaalilla, joka on lisätty tuotetta Keim Romanit-Schlämmzusatz suhteessa 2:1.

Kalkkihiekkaväestä rakennetuilla seinäpinnoilla ei tule esiintyä rautaoksidia pinnalla.

Maalaustapa:

Keim Romanit kalkkimaali voidaan levittää harjaten, telaten tai ruiskuttaen. Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. Karkeat pinnat maalataan ruiskuttamalla tai harjaten. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0.79 mm/0.031").

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Huokoiset ja imevät alustat kostutetaan kevyesti ennen pohjamaalaamista. Pohja- ja välikerroksen maali voidaan tarvittaessa hieman ohentaa vedellä. Pintamaali levitetään ohentamatta. Maalaaminen tehdään märkää-märälle periaatteella, jotta vältetään työsaumojen syntymistä maalauksessa. Pääsääntöisesti kahden kerran maalaus riittää tasalaatuisilla pinnoilla. Paikkakorjatut ja rakenteeltaan epätasaiset pinnat vaativat kolmen kerran maalauskäsittelyn.



Pohjamaalaus:

Keim Romanit kalkkimaali voidaan tarvittaessa ohentaa koesivelyn perusteella vedellä alustan imukyvyistä ja karkeudesta riippuen.

Pohjamaalaaminen suositellaan tehtävän sileillä pinnoilla harjaten parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Välimaalau:

Suosittelaa tehtävän paikkakorjatuilla ja struktuuriltaan epätasaisilla pinnoilla.

Tarvittaessa voidaan hieman ohentaa vedellä.

Pintamaalaus:

Ohentamattomalla Keim Romanit kalkkimaalilla.

Värisävyn tasaisuus:

Alusta, lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat lopulliseen värisävyyteen ja sen tasaisuuteen. Sääolosuhteet ja alusta vaikuttavat maalin pysyvyyteen.

Kuivumisaika:

Noin 24 tuntia maalauskertojen välillä (+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus:

Kahden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,35 kg / m² Keim Romanit maalia
Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 kg ja 20 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähettämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080111

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

