



TEKNINEN ESITE

KEIM SECCOPOR-FINO

1. TUOTEKUVAUS

Keim Seccopor-Fino on kalkki-sementti-+pohjainen diffuusioavoin erikoislaasti viimeistelyyn. Tuotteella on erinomainen kosteuden tasaus- ja siirtokyky.

2. KÄYTTÖKOHEET

Korjauskohteissa viimeistelylaastina tuotteelle Keim Seccopor-Grosso

- Maakosteudesta kärsivät kellarirakenteet
- Vesivuodosta kärsineiden rakenteiden korjaamiseen
- Historiallisten ja muiden vanhempien rakennusten korjaamisessa

KEIM Seccopor-Fino soveltuu alustaksi KEIM silikaattimaaleille muodostaen yhtenäisesti toimivan teknisen kokonaisuuden.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Kapilaarisesti aktiivinen rakenne
- Kosteutta tasaava
- Nopeasti asettava ja kovettava
- Suolankeruu ja siirto-ominaisuus
- Soveltuu levitettäväksi käsin ja koneellisesti

Materiaaliominaisuudet EN 998-1

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Raekoko | 0 - 0,6 mm |
| - Tiheys | 1,6 g/cm ³ |
| - Diffuusiovastus | $\mu \leq 11$ |
| - Huokoisuusrakenne | $\geq 40 \%$ |
| - Vedenläpäisykyky | W 0 |
| - Paloluokka | A1 |
| - Tartuntavetolujuus 28 d | CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²) |
| - Lämmönjohtokyky | |
| $\lambda_{10,KUIVA}$ | $\leq 0,39 \text{ W/(mK)}$ P = 50%* |
| | $\leq 0,43 \text{ W/(mK)}$ P = 90%* |
| | (*Taulukkoarvot EN 1745) |

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, karhea puhdas ja kuiva.

Suolamuodostumat poistetaan kuivaharjaten ja tuotteellamme Keim Ätzflüssigkeit. Pinta kostutetaan huolellisesti vedellä ennen laastin levittämistä sekä levittämisen aikana.

Laastin valmistaminen:

25 kg Keim Seccopor-Fino jauhetta 5 - 6 l kylmää puhdasta vesijohtovettä. Sekoitetaan 1 - 2 minuuttia tasalaatuiseksi seokseksi. Käytettävä 30 minuutin kuluessa sekoittamisesta. Laastia ei tule uudelleen sekoittaa, mikäli laastin havaitaan kovettuvan astiassa.

Koneellinen sekoittaminen:

Laasti voidaan sekoittaa ja työstää yleisesti saatavilla olevilla laastisekoittimilla ja -ruiskuilla. Työstettäessä koneellisesti suositellaan erillistä sekoitinyksikön käyttöä.

Laastin levittäminen:

Laasti asennetaan mattakostean, karhennettuun ja imevään alustaan. Alustan epätasaisuudet oikaistaan Keim Seccopor-Grosso laastilla ennen varsinaista ylitasoittamista. Kertalevityksessä kerrosvahvuus saa olla korkeintaan 7 mm.

Laastia asennettaessa ja viimeisteltäessä sitä ei tule työstää voimakkaasti alustaa vasten vaan työstäminen tehdään kevyesti huokoisuuden ja laastin ominaisuuksien säilyttämiseksi.

Laastipinnan viimeisteleminen:

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon normaaliin tapaan esim. hiertäen Hansa-hiertimellä.



Hiertämisen jälkeen suosittelemme teräsharjaamaan laastin pinnan, jotta laastin pintahuokokset ovat mahdollisimman auki kosteusteknisen toiminnan optimoimiseksi.

Mahdollinen pinnan kiilto eli sintterikerros poistetaan ennen pinnan maalaamista esim. teräsharjaten ja/tai kemiallisesti tuotteella Keim Ätzflüssigkeit. Pintaan muodostunut valkoisuus poistetaan esim. teräsharjauksella.

Jälkihoito:

Tuore laastipinta suojataan liian nopealta kuivumiselta muovilla tai kostuttamalla.

Kuivumisaika:

1 vrk / 1 mm (+20 °C, Rh 90 %).

Maalattavuus:

Noin 14 vrk laastin levittämisestä.

Ainekulutus:

Noin 1,4 kg/m²/mm.

Toimituspakkaus:

Pakkauskooko 25 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

KEIM Seccopor-Fino on erinomainen alusta Keim rappauslaasteille, silikaattilaasteille ja silikaattimaaleille. Tuotteet muodostavat yhtenäisesti toimivan teknisen kokonaisuuden.

9. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 12 kk.

10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähettämme pyynnöstä erikseen.

11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 170101 Betoni

12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

