



TEKNINEN ESITE

KEIM SOLDALIT-GROB

1. TUOTEKUVAUS

Keim Soldalit-Grob on täyteaineita sisältävä pohjamaali Keim Soldalit silikaattimaalille. Tuotteella pystytään tasaamaan alustan epätasaisuuksia sekä täyttämään hiushalkeamia myös orgaanista sideainetta sisältävillä maalipinnoilla.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuote toimii pohjamaalina sekä tartuntakerroksena Keim Soldalit pintamaalille.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Soldalit-Grob on käyttövalmis, täyttävä, sol-silikaattipohjainen pohjamaali.

- Soveltuu useille alustoille
- Ei muodosta kalvoa
- Värisävyn pitävä
- Mineraalinen ja matta
- Säänkestävä
- Vettä hylkivä
- Vesihöyryt läpäisevä
- Halkeamat täyttävä
- Silikaattipohjainen
- Helppo työstää
- Ympäristöystävällinen
- Liuotin ja muovivapaa tuote
- Palamaton

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Paloluokka | A2 – s1, d0 |
| - Värisävyn pysyvyys | A1 |
| - Tiheys | 1,6-1,8 g/cm ³ |
| - Vesihöyryn läpäisykyky | s _d ≤ 0,01m |

Värisävyt:

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt sekä NSC kartasta useimmat sävyt. Tuotteen värisävy poikkeaa hieman Keim Soldalit pintamaalin sävystä johtuen täyteaineista.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Kaikki irtonainen vanha maali on poistettava. Epätasaiset, hiushalkeilleet ja paikkakorjatut harjamaatalaan tuotteella Keim Soldalit-Grob tai Contact-Plus ennen varsinaista maalaamista.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Soldalit-Fixativ imukyvyn tasaamiseksi.

Alustassa olevat mahdolliset suolamuodostumat ja kiilto poistetaan kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit.

Maalaustapa:

Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. Karkeat pinnat maalataan ruiskuttamalla tai harjaten. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0.99 mm/0.039").

Pohjamaalaus:

Keim Soldalit-Grob pohjamaali ohennetaan koesivelyn perusteella Keim Spezial Fixativilla alustan imukyvystä ja karkeudesta riippuen. Pohjamaalaaminen suositellaan tehtävän harjaten parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pintamaalaus:

Noin vuorokauden kuluttua pohjamaalaamisesta ohentamattomalla Keim Soldalit pintamaalilla.



Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia maalauskerrosten välillä (+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä / m² sileällä alustalla noin 0,25 kg Keim Soldalit-Grob pohjamaalia noin 0,03 l Keim Soldalit Fixativ ohennetta
Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskooko 5 ja 18 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

