



TEKNINEN ESITE

KEIM SPACHTEL

1. TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis, silikaattipohjainen kevyttasoite mineraalisille alustoille. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

2. KÄYTTÖKOHEET

Laajat laasti- ja betonipintojen täytöt ja tasoitukset. Soveltuu maalaus- ja laastitusalueiksi ennen silikaattimaalin tai laastin asennusta.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erinomainen täyttökyky
- Ruiskutettavissa
- Silikaattipohjainen
- Helppo työstää ja muotoilla
- Hiottavissa

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Raekoko | 0 - 0,5 mm |
| - Diffuusiovastus | sd=0,08, 0,5 mm kerrosvahvuudella |
| - Tiheys | 1,7 g/cm ³ |
| - Kertakasvatus | 0 – 3 mm |
| - veden imukyky: | w = 0,7 kg / m ² *
h0,5 |

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Alustassa oleva irtonainen sekä heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa.

Laastin valmistaminen:

Tuote on käyttövalmis. Sekoitettava ennen käyttöä.

Ohentaminen:

Pääsääntöisesti käytetään ohentamattomana. Tarvittaessa voidaan ohentaa tuotteella Keim Spezial-Fixativ.

Laastin levittäminen:

Lastalla tai ruiskutettavissa.

Laastipinnan viimeisteleminen:

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon teräslastalla.

Vahvikekankaan käyttäminen:

Käytettäessä vahvikekangasta, levitä noin 2 mm kerros tasoitetta, asenna vahvikekangas kuivan telan tai lastan avulla tasoitteeseen, tasoita pinta. Kun ensimmäinen kerros on kovettunut, levitä toinen kerros lastalla. Kokonaiskerrospaksuus ei saa ylittää 4 mm.

Kuivumisaika:

Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilmankosteudesta. Ohuilla kerrospaksuuksilla kuivassa säässä 1 vrk. Paksummilla kerroksilla, kosteassa säässä useita vuorokausia.

Ainekulutus:

Noin 1,7 kg/m²/mm.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 25 kg.



5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +8 °C. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla enintään rH 80 %. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. SOVELTUVUUS MAALAUSSALUSTAKSI

KEIM Spachtel soveltuu maalaus- ja alustaksi Keim silikaattimaaleille.

9. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 6 kk.

10. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

11. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080114

12. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

13. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

