

TEKNINEN ESITE

SILRES BS CREME F

1. TUOTEKUVAUS

Silres BS Creme F on Silaani/Siloksaani pohjainen vesiohenteinen vettä hylkivä impregnointiaine. Koostumukseltaan tuote on tiksotrooppinen. Tuote soveltuu pääasiassa mineraalisille luonnollisille alustoille.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuotetta käytetään muodostamaan vettähylkivä ominaisuus erityisesti mineraalisilla pinnoilla, jotka ovat alttiina voimakkaalle säänrasitukselle tai suoloille. Suuren säänrasituksen alaisia pintoja ovat mm. rannikkoseudulla ja saaristossa sijaitsevat rakennukset, horisontaaliset tai hieman kaltevat pinnat sekä alueet, jotka altistuvat roiskeille.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Silres BS Creme F tunkeutuu mineraalisen alustan huokosrakenteeseen sekä hiushalkeamiin. Tuotteen aktiiviset komponentit ankkuroituvat osaksi alusmateriaalia ja muodostavat vettähylkivän ratkaisun. Suojaa alustaa ja rakennetta

- Vettähylkivä
- Väritön

Viitteellinen tunkeumasyyvyys

- Punatiili 13 mm
- Kalkkihiekkatiili 3 mm
- Betoni 4 mm

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Olomuoto | kreemi |
| - Tiheys | 0,8-0,9 g/cm ³ |
| - Leimahduspiste | > 75 °C |
| - Aktiivisen aineen osuus | 25 paino% |

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva.

Asentaminen:

Tuote asennetaan alustaan runsaana ohentamattomana, harjatyönä, pitkäkarvaisella telalla tai korkeapaineruiskulla. Suosittelemme märkä märkään käsittelyä.

Ainekulutut:

Tuotteen imeytyminen ja ainekulutut on riippuvainen mm. alustasta ja sen huokoisuudesta.

Viitteellinen menekki noin 100 – 200 g/m².

Toimituspakkaus:

Pakkauskoke 25 kg. Lavalla 150 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä. Pese uudelleen juoksevan veden alla.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus ja työtapa kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna



kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk. Tuote ei saa olla kosketuksissa kosteuden kanssa.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

Tuote ei saa olla kosketuksissa bitumin kanssa.

Pinnat, joita ei tule käsitellä suojataan huolella.

10. HÄVITTÄMINEN

Paikallisten säädösten mukaan.

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.