



CONCENTRATE

Betonin vesieristäminen

Sivelykäsittely

Kapillaarisen kosteuden nousun katkaisemiseen ja rakenteen tiivistämiseen.

Seinä- ja lattiapintojen tiivistyskäsittely

Kosteuden noususta / läpituokeumasta kärsivät seinä- ja lattiapinnat suositellaan käsittelemään Xypex Concentrate käsittelyllä.

Alustan vaatimukset

Sementtiliima, hienoaines ja vanha pinnoite poistetaan mekaanisesti.

Alustan kostutus

Alusta kostutetaan (kyllästetään) vedellä. Kostuttaminen suositellaan aloittamaan jo asentamista edeltävänä päivänä. Tuotteen rakennetta tiivistävä reaktio käyttää hyväkseen rakenteessa olevaa vettä. Tämän vuoksi alustan on oltava huolellisesti kostutettu, kuitenkin ilman vapaata vettä (lätäköitä).

Tuotteen sekoitus

Sivelykäsittelyyn soveltuvaan seokseen 5 tilavuusosaa Xypex Concentrate jauhetta ja 2 - 2,2 osaa vettä. Ensimmäisen sekoituksen tavoitteena on paksua öljyä muistuttava seos. Kun tuote on tekeytynyt noin 5 min, sekoitetaan tuote uudelleen. Uudelleen sekoitettaessa tuote notkistuu ja on sekoituksen jälkeen käyttövalmis.

Käsittelyaika

Tuotteen käsittelyaika on noin 20 min, riippuen olosuhteista.

Tuotteen käyttö

Xypex Concentrate käsittelykertoja on kaksi. Toinen käsittelykerta tehdään heti, kun edellinen käsittely sen sallii, (yleisesti aikaisintaan 2h edellisestä) tai viimeistään seuraavana päivänä. Työvälineenä voi käyttää esim. jäykkäharjaksista harjaa.



Jälkihoito

Xypex Concentrate käsiteltyä pintaa kostutetaan (sumuttamalla) vedellä kun pinta alkaa vaaleta (normaaliolosuhteissa n. 3 kertaa / vrk, 3 vuorokauden ajan).

Huomioitavaa

Tuotteen tiivistävä reaktio etenee hyvin kostutetussa betonissa alustan ja työpaikan ilman ollessa + 20°C korkeintaan 3 - 5 cm / kuukaudessa. Kylmissä olosuhteissa eteneminen on hidasta. Tuotetta ei tule asentaa sateessa tai alle 5°C lämpötilassa.

Mikäli Xypex Concentrate käsitelty pinta on tarkoitus pinnoittaa, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Työturvallisuus

Xypex Concentrate on sementtipohjainen, emäksinen tuote. Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

Tekninen tuki

Työohjeet tiedot ovat viitteellisiä. Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista teknisessä tuote-esitteessä.

Tarkempia kohde- ja rakennekohtaisia ohjeita varten otettava yhteyttä:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi



INSINÖÖRITOIMISTO SULIN OY
PUHELIN 09 3505 700
MYyntIPALVELUT@SULINOY.FI
WWW.SULINOY.FI