

Tekniset tiedot

Zemdrain®



Muottiin asennettava muottikangas (CPF)

	Zemdrain® MD	Zemdrain® Classic
Kuvaus	Suodatinkangas laminoitu muoviristiksoon	Monikerroksinen kuitukangas
Kankaan koostumus	100 % polypropeenaa	100 % polypropeenaa
Kankaan huokoskoko (EN ISO 12956)	71 µm	74 µm
Paino/pinta-ala	570 g/m ²	290 g/m ²
Paksuus alle 200 kPa (BS EN ISO 9863-1)	1.45 mm	0.50 mm
Puritus 0-200 kPa	15 %	15 %
Vetolujuus M/X tapa	24.37 / 16.65 kN/m	27.05 / 19.13 kN/m
Vetolujuus 5 % venymässä	8 kN/m	9.5 kN/m
Viemärintiverkon reikä	4.5 mm	ei sovellettavissa
Ilman läpäisevyys alle 200 Pa (EN ISO 9237)	220 mm/s	64 mm/s
Viemärintikapasiteetti	jopa 3 l/m ²	jopa 3 l/m ²
Vedenpidätyskyky	0.75 l/m ²	0.35 l/m ²
Kankaan maksimaalinen veden imeytyminen	-	< 0.05/m ²

Tiedoksi:

1. Edellä mainittuja tietoja Zemdrain® voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta
2. Zemdrain® on valmistettu DuPont de Nemours (Luxemburg) S. A. EN ISO 9001 -laatustandardien mukaisesti
3. Zemdrain® näytteiden tekniset tiedot ovat saatavilla pyynnöstä
4. ETA-hyväksyntä
5. Juomavesihyväksyntä

Käyttäjän tulee tarkistaa tuotteiden käyttötarkoitus todellisessa asennustilanteessa. Tätä tietolomaketta päivitetään jatkuvasti. Siksi pidätämme nimenomaisesti oikeuden tehdä teknisiä muutoksia, jopa ilman ennakoilmoitusta asiakkaalle. Vastaavasti voimassa oleva versio löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: www.maxfrank.de. Lisäksi sovelletaan yleisiä myyntiehtojamme

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1 | 94339 Leibfing | Germany |
Telefon +49 9427 189-0 | Telefax +49 9427 1588 |
info@maxfrank.com

405TM04/08-INTDEGB-02/18

Insinööritoimisto Sulin Oy

Valuraudankuja 8, 00700, Helsinki
Puh: 09 350 5700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

www.maxfrank.com