



Tekninen tuote-esite

KEIM INTACT®

1. TUOTEKUVAUS

KEIM Intact on yleiskäyttöinen silikaattipohjainen tasoitepinnoite sisätiloihin DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaisesti, dispersiosilikaattimaali. Keim Intact on palkittu Cradle to Certified Silver -sertifikaatilla ja C2C Material Health Certificate™ Gold -sertifikaatilla.

2. KÄYTTÖKOHEET

KEIM Intact sopii tasoitepohjamaaliksi tai tasoiteaineeksi KEIM Biosil whiteen tai KEIM Ecosil-ME:hen tasoitettaessa epätasaisia alustoja, kuten halkeilleita vanhoja alustoja, korjattuja alustoja tai muita rakenteellisia eroavaisuuksia. KEIM Intactia voidaan käyttää myös, jos sileille alustoille (kuten kipsilevyille), kun halutaan saavuttaa kipsimäinen karkeus. KEIM Intactia ja KEIM Intactilla sekoitettuja seoksia voidaan käyttää primerina tai kahdessa kerroksessa pohjuste- ja viimeistelykerroksena.

3. TUOTEOMINAISUUDET

- Erityisen taloudellinen uudelleenpinnoittamiseen
- C2C Sertifioitu Material Health Certificate™ Gold
- Vesihöyryjä läpäisevä
- Home- ja levänsuojaus luonnollisen alkaliteetin ansiosta
- Palokäyttäytyminen - ei-palava
- Ei lisättyjä säilöntäaineita
- Ei lisättyjä plastifikaattoreita
- Ei lisättyjä liuottimia

MATERIAALIOMINAISUUDET:

- Tiheys noin 1.5 - 1.7 g/cm³
- pH arvo: noin 11

LUOKITUKSET:

- VOB:n mukainen luokittelu: Silikaattiemulsiomaali DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaisesti
- Diffusiovastaava ≤ 0,02 m
ilmakerrospaksuus (sd-arvo)

VÄRIT:

Valkoinen

4. ASENNUSOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU:

Alustan on oltava ehjä, kiinteä, kuiva, puhdas ja vapaa pölystä ja rasvasta. Kun materiaalia levitetään kipsilevyille, levyn ligniini-komponenttien aiheuttamaa värjäytymistä voi esiintyä, jos kipsilevy on ollut auringossa tai sitä on asennettu tai varastoitu kosteassa ympäristössä pitkään. Nämä tahrat voidaan korjata pohjamaalin jälkeen levittämällä välikerros nurkasta nurkkaan KEIM Isolierweiß -maalilla ennen pintamaalin lisäämistä.

Erittäin imukykyiset tai hiovat alustat esikäsitellään KEIM Soliprim- tai Spezial Fixativ -aineella. Hyväkuntoiset vanhat pinnoitteet tai vanhojen pinnoitteiden hyväkuntoiset jäämät voidaan päällystää uudelleen KEIM Intact -maalilla.

TEKNINEN TUOTE-ESITE – KEIM INTACT®

Orgaanisten vanhojen pinnoitteiden tapauksessa on tarkistettava vanhan pinnoitteen sideaineen vakaus saippuoituminen vastaan. Liimamaalit on pestävä huolellisesti pois. Vanhojen alustojen kohdalla suositellaan testialueita, jotta voidaan havaita mahdolliset läpäisevät aineet (puuvärit, terva jne.).

ASENNUSOLOSUHTEET:

Käytön ja kuivumisen aikana ympäristön ja alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C.

MATERIAALIEN VALMISTELU:

Sekoita KEIM Intact huolellisesti ennen käyttöä.

KULUTUS:

Noin 0,25 L/m² yhtä kerrosta kohden. Tarvittaessa laimenna KEIM Spezial-Fixativilla. Nämä materiaalinkulutusarvot ovat suuntaa antavia sileille alustoille. Tarkat kulutusarvot on määritettävä kokeilemalla tesialueilla.

ASENNUS:

KEIM Intactia voidaan maalata tai levittää telalla. KEIM Intactia voidaan sekoittaa KEIM Biosil valkoisen tai KEIM Ecosil-ME:n kanssa millä tahansa suhteella. Tehokkaaseen telan käsittelyyn sekoitukset suhteessa 1:1 - 1:2 tilavuusosaa KEIM Intactia KEIM Biosilin tai KEIM Ecosil-ME:n kanssa ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Nämä seokset tarjoavat myös parhaat alustan olosuhteet myöhemmille silikaattipohjaisille lasitteille. Lietteen vaikutus kasvaa sekoittamattomassa KEIM Intactissa. Harjalla levitys tarjoaa parhaan lietteen vaikutuksen; telan käyttö antaa rakenteellisemmän pinnan.

KUIVUMISAIKA:

Ylipinnoitusta voidaan tehdä aikaisintaan 12 tunnin kuluttua (23° ja 50% RH). Korkeammassa suhteellisessa kosteudessa, kerrospaksuuksissa ja/tai matalammassa lämpötiloilla kuivuminen viivästyy.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS:

Puhdista heti vedellä.

5. PAKKAUS

Säiliö sisältää	Yksikkö	Lavasisältö	Säiliön tyyppi
15	L	24	sanko
5	L	70	sanko
2.5	L	80	sanko

6. SÄILYTYS

Säilyy	Säilytysolosuhteet
12 kuukautta	Pidä säiliö tiukasti suljettuna. Viileissä Ei saa jäättyä

7. HÄVITTÄMINEN

Jätteen hävittämiseen liittyvää tietoa löytyy turvallisuustiedotteen kohdasta 13.

Jätekoodi: 08 01 12

8. TURVALLISUUSOHJEET


Kiitos, viittaa materiaaliturvallisuustiedotteeseen. Tämän tuotteen EU:n raja-arvo (luokka A/a) on 30 g/l. Tuote sisältää: 0 - 1 g/l VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä).

GISCODE:

9. YLEISTÄ TIETOA

Peitä käsittelemättömät pinnat, erityisesti lasi, keramiikka ja luonnonkivi. Kaikki roiskeet ympäröivillä pinnoilla tai liikennealueilla on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuotteen sekoittaminen järjestelmän ulkopuolisten tuotteiden tai muiden vieraiden lisäaineiden kanssa ei ole sallittua.

10. SERTIFIKAATIT & LAATUSINETIT



Ilmoitetut arvot ja ominaisuudet ovat laajan kehitystyön ja käytännön kokemuksen tulosta. Suosituksemme käytölle, olivat ne suullisia tai kirjallisia, on tarkoitettu avuksi tuotteidemme valinnassa eivätkä ne luo sopimussuhdetta. Erityisesti ne eivät vapauta ostajaa ja käsittelijää velvollisuudesta vakuuttaa itsensä tuotteidemme soveltuvuudesta tarkoitettuun käyttöön asianmukaisella huolellisuudella, mikä on yleinen käytäntö kaupassa ja käsityössä. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tai sen käytön parantamiseksi. Tämä painos korvaa kaikki aiemmat painokset.

