

TEKNINEN ESITE

KEIM INNOPRIM

1. TUOTEKUVAUS

KEIM Innoprim on valkoiseksi pigmentoitu pohjamaali sisäkäyttöön sol-silikaattipohjalla ilman lisättyjä säilöntäaineita. KEIM Innoprim täyttää DIN 18363 kohdan 2.4.1 vaatimukset (dispersiosilikaattimaalit). KEIM Innoprim tasaa alustan erilaista imukykyä ja pidentää seuraavien silikaattimaalikerrosten avoinaika. Tuotteella on Cradle to Cradle Certified® Silver -sertifikaatti sekä C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. KÄYTTÖKOHEET

KEIM Innoprim soveltuu pohja- tai välimaaliksi. Seuraavien KEIM-sisämaalikerrosten avoinaika pitenee merkittävästi imukyvyn tasaantumisen ansiosta, jolloin myös laajat pinnat voidaan maalata ilman työsaumojen jäämistä näkyviin myös epäedullisissa valaistusolosuhteissa, kuten sivuvalossa. KEIM Innoprim tasaa mineraalisten ja orgaanisten alustojen, kantavien vanhojen pinnoitteiden sekä seka-alustojen erilaista imukykyä.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- QNG-konformi
- tasaava
- alustaa yhtenäistävä
- mineraalinen
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified® Silver -sertifikaatti
- vesihöyryä läpäisevä
- imukykyä säätelevä
- ei lisättyjä säilöntäaineita
- ei lisättyjä pehmittimiä
- ei lisättyjä liuottimia

Materiaaliominaisuudet

Tiheys	n. 1,4 - 1,5 g/cm ³
Orgaanisen aineen osuus	< 5 %
pH-arvo	n. 11

Luokitus

Luokitus VOB:n mukaan	Dispersiosilikaattimaali DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaan
-----------------------	--

Värisävy

Valkoinen.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Alustan on oltava luja, kuiva, puhdas, kiinteä ja vapaa tartuntaa heikentävistä jäämistä.

Soveltumattomat alustat:

Suolankukintaiset alustat, saippuoituvat vanhat alustat, liimamaalit ja kellastuneet kipsilevyt.

Työskentelyolosuhteet:

Ympäristön ja alustan lämpötilan on oltava työskentelyn ja kuivumisen aikana vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C.

Maalin sekoittaminen:

Sekoita KEIM Innoprim huolellisesti ennen käyttöä.

Ainekulutus:

Noin 0,150 l/m² kertakäsittelyssä. Arvot ovat viitteellisiä sileillä alustoilla. Tarkka kulutus on määritettävä koepintojen avulla.

Maalautapa:

KEIM Innoprim voidaan sivellä, telata tai ruiskuttaa (suutin ≥ 423).

Päällemaalattavuus:

KEIM Innoprim voidaan päällemaalata kaikilla KEIM-sisämaaleilla.

Kuivumisaika:

Päällemaalattavissa aikaisintaan 6 tunnin kuluttua (+23 °C ja 50 % RH). Korkeampi suhteellinen kosteus, suurempi kerrospaksuus ja/tai matalampi lämpötila pidentävät kuivumisaikaa.

Työvälineiden puhdistus:

Heti käytön jälkeen vedellä.

5. TOIMITUSPAKKAUS

Pakkaukoko 12,5 l. Astia on muovikämpäri.

6. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Säilyvyys enintään 12 kuukautta. Varastoitava viileässä, pakkaselta suojattuna, tiiviisti suljetussa astiassa sekä suojattuna kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta. Avattujen astioiden materiaali jäämät suositellaan siirtämään pienempiin astioihin ilmatilan minimoimiseksi.

7. HÄVITTÄMINEN

Hävittämistä koskevat tiedot ovat käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 13. Jätekoodi: 08 01 12.

8. TYÖTURVALLISUUS

Katso käyttöturvallisuustiedote. EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (Cat. A/a): 30 g/l. Tuote sisältää 0 - 1 g/l VOC-yhdisteitä. GIS-CODE: BSW 10.

9. YLEISET OHJEET

Suojaa pinnat, joita ei käsitellä, erityisesti lasi, keramiikka ja luonnonkivi. Roiskeet ympäröiviltä pinnoilta ja kulkualueilta on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Järjestelmään kuulumattomien tuotteiden tai muiden vieraiden lisäaineiden sekoittaminen tuotteeseen ei ole sallittua.

10. SERTIFIKAATIT JA LAATUMERKIT

C2C Silver	Material Health Gold	QNG Konform	100 % Green Energy	A Ympäri stömerkk i
---------------	----------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. VASTUU

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

13. EHDOT

Noudatamme teknisen kaupan alan yleisiä ehtoja.